AZHAachener Zentrum für Holzbauforschung

FH Aachen

Naturstein im Brückenbau – vom Belag zum Verbundquerschnitt

Holzbrückenbau-Symposium 2025 Hochschule Rottenburg am Neckar

Prof. Dr.-Ing. Thomas Uibel Jan Meyer, M.Eng. 17.07.2025





Bild: IB Miebach









Naturstein im Brückenbau Forschungsprojekte der FH Aachen

 EFRE-Projekt: Nachhaltige Standardbrücke in Holzbauweise



Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen






Dieses Forschungsprojekt wird durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen gefördert.







Naturstein im Brückenbau Forschungsprojekte der FH Aachen

 ZIM-Projekt: Ermittlung des Trag- und Verformungsverhaltens von Holz-Naturstein-Verbundbrücken (HNV-Brücken)









Naturstein im Brückenbau HNV-Brücken – Projektidee

Optimale Ausnutzung der Baustoffeigenschaften



Naturstein im Brückenbau HNV-Brücken – Projektidee

- Verbundelemente müssen folgende Kräfte aufnehmen
 - > Schubkräfte in der Verbundfuge
 - Druckkräfte zwischen den Natursteinplatten




Naturstein im Brückenbau HNV-Brücken – Projektziele

- Identifizierung geeigneter Gesteinsarten
- Entwicklung von **Verbundmitteln** zur Übertragung von Kräften in den Fugen
- Entwicklung und Prüfung von Verbundträgern
- Vorschlag eines Bemessungskonzeptes für HNV-Brücken

Naturstein im Brückenbau Mechanische Eigenschaften von Naturstein

Biegefestigkeit



• dyn. E-Modul



Naturstein im Brückenbau Mechanische Eigenschaften von Naturstein

stat. E-Modul



Druckfestigkeit



Naturstein im Brückenbau Mechanische Eigenschaften von Naturstein


Zusammenfassung der Untersuchungen


Gesteinsart	Mittelwerte						
(Gesamtanzahl der Versuche <i>n</i> = 424)	Rohdichte ¹ in kg/m³	f _m in N∕mm²	f _c in N∕mm²	E _{stat} in N∕mm²	E _{dyn} in N∕mm²		
Basalt (<i>n</i> = 25 pro Eigenschaft)	2130	9,55	96,0	34322	32459		
Grauwacke (<i>n</i> = 40 pro Eigenschaft)	2651	26,8	203	48620	57422		
Granit (<i>n</i> = 21 pro Eigenschaft)	2610	14,8	185	53296	56914		
Sandstein (<i>n</i> = 20 pro Eigenschaft)	2202	5,18	61,7	14112	15784		


¹ Darrrohdichte


Naturstein im Brückenbau Entwicklung von Verbundelementen


- Verbundelemente müssen folgende Kräfte aufnehmen
 - > Schubkräfte in der Verbundfuge
 - Druckkräfte zwischen den Natursteinplatten















































• Zusammenfassung der Ergebnisse


Versuchsreihe (n = 6)	Mittelwerte						
	F _{est} in kN	F _{max} in kN	w _{o,1F} in mm	w _{o,4F} in mm	w _{Fmax} in mm	k _s in kN∕mm	
AL 7	80,0	86,8	0,551	1,10	2,70	101	
К	100	93,3	0,197	0,438	2,35	143	
DS	20,0	24,5	0,193	0,686	10,0	13,2	
DH	15,0	11,7	0,189	0,842	5,04	6,97	


Naturstein im Brückenbau Vordimensionierung Biegeträger







Naturstein im Brückenbau Vordimensionierung Biegeträger








Naturstein im Brückenbau Vordimensionierung Biegeträger





































• Zusammenfassung der Ergebnisse

Versuch	F _{est} in kN	F _{max} in kN	w _{Fmax} in mm	u _{links} in mm	u _{rechts} in mm	EI _{eff,glob} in Nmm²
AL-1	100	134	43,1	2,62	2,68	2,58·10 ¹²
AL-2	100	117	32,3	1,54	1,42	2,57·10 ¹²
AL-3	100	92	25,7	1,24	1,32	2,97·10 ¹²










Naturstein im Brückenbau Querschnittsoptimierung



Naturstein im Brückenbau Fazit

- Holz-Naturstein-Verbund möglich
- Drei Verbundmittel untersucht
- Weiterer Forschungsbedarf
 - > Erhöhung des Stichprobenumfangs
 - > Dynamische Untersuchungen
 - Langzeitverhalten
 - Stabilitätsverhalten

AZH
Aachener Zentrum für
Holzbauforschung
FH Aachen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr.-Ing. Thomas Uibel Jan Meyer, M.Eng. Aachener Zentrum für Holzbauforschung (AZH) Bayernallee 9 52066 Aachen

T +49. 241. 6009 51223 j.meyer@fh-aachen.de www.fh-aachen.de

